


Утверждаю

Заместитель генерального директора

по общим вопросам ТОО «KSU»

 Барганаев Д.У.  
« 02 » 06 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### природной песчано-гравийной смеси (ПГС)

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерений	Норма по НД
1	Зерновой состав смеси, полные остатки на ситах размером, мм: D 80, % (содержание гравия и песка в смеси должны соответствовать требованию ГОСТ 8269.0-97) D 20, % (содержание гравия и песка в смеси должны соответствовать требованию ГОСТ 8269.0-97)	0-15 40-80
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц %, и содержание глины в комках, % (требования ГОСТ 23735-2014)	20 1
3	Марка гравия по прочности (дробимости) - потеря массы при испытании, % по массе	до 10
4	Марка по истираемости И1, % по массе	до 25

1. Карьер должен быть действующим согласно законодательству РК. (предоставить подтверждающих документы: предоставить копию контракта на добычу, копию гос. акта на земельный участок и др.)
2. В случае если поставщик не является недропользователем, дополнение вышеуказанным документам иметь договор поставки ПГС с недропользователем (приложить копию) составленный в соответствии с законодательством РК.
3. Потенциальные поставщики желающие принять участие в закупе, должны представить техническую спецификацию на ТРУ от своего имени и в утвердительной форме заверенную подписью первого руководителя и печатью организации.
4. Представленная техническая спецификация на ТРУ не должна являться ксерокопией выставленной на сайте с подписями Заказчика, копия не принимается.
5. Место поставки: ЮКО Сузакский район, п.Таукент, месторождение Центральный Мойынкум ТОО «Казатомпром – SaUran».
6. Место доставки: в радиусе 5 км от предприятия.

Инженер по КС



Ережепов Е.А.